

# Produktblad

## FÄRGBYGGE NATURUM

CLT Finish från Färgbygge



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige



# FÄRGBYGGE NATURUM - CLT Finish

## Produktbeskrivning

Är en vattenburen ytbehandling för träytor i inomhusmiljö, speciellt utvecklad för applicering på obehandlat Korslimmat trä/Cross laminated timber (CLT). Trälasyren ger en hård yta och kan appliceras i flera skikt. CLT-Finish bromsar gulning för att bevara träets ljusa lyster, samt motverkar kvistgenomblödning.

## Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Vid målning av tidigare oljade/behandlade ytor finns risk för missfärgning och kan påverka produktens vidhäftning.

## Målning

Rör om väl. Måla ett jämnt tunt skikt och eftersläta direkt med en moddlare i träfibers riktning. Testa kulör och vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta.

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Produkten slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och är känslig för vatten och slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

## Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljö-stationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

## Innehåll (C-Bas)

Vatten, pigment, shellack, mineraliskt fyllmedel, kasein, vegetabilisk olja, etanol, kaliumsorbat\*, IPBC\*.

\*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01 %.

Säkerhetsdatablad finns att r ekvirera.

## Teknisk information

**Förpackningsvolym:** 1 liter, 3 liter och 10 liter

**Användning:** Träytor inomhus

**Glans:** Halvmatt

**Baser:** C-Bas

**Kulör:** Brytbar enligt NCS

**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta

**Dammtorr:** Efter ca 2 timmar

**Förvaring:** Frostfritt

**Övermålningsbar:** Efter ca 3 timmar

**Vattenfast:** Efter 7 dagar

**Målningstemperatur:** 15 - 25 °C

**Åtgång:** 1 L räcker till ca 6 - 8 m<sup>2</sup>

**Spädes med:** Vatten, vid behov

**Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa

**Hållbarhet:** 12 månader i obruten förpackning

**Bindemedel:** Biobaserade polymerer.

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/a): 130g/l (2010). Produktens VOC 0 g/l

- 100% BIOBASERAT Bindemedel (ASTMD6866)
- FRAMSTÄLLD MED ENBART GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC 0g/l (Eurofins test, compliant to Indoor Air Comfort Gold)

• Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



**FÄRGBYGGE**

Tillverkad i Sverige

Durabilis Bio Solutions AB

Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad

Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com

www.fargbygge.se